

climowool



ÿ
35

Climowool DF35

Mineralglaswollematten zur
Dämmung von Schrägdächern

www.climowool.pl

Climowool DF35

Mineralglaswollematten
zur Isolierung von Schrägdächern



ANWENDUNG

Für Wärme- und Schalldämmung:

- Schrägdächer (Dachböden) in ein- und zweischichtigen Systemen;
- unbrauchbare Dachböden;
- in Rahmenbauweise (Holz oder Metall);
- Decken zwischen den Balken, abgehängte Decken, Leichte Trennwände.

EIGENSCHAFTEN

Nicht entflammbarer Stoff, Brandreaktionsklasse A1 nach EN 13501-1.

CE-ZERTIFIKAT

K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

FAKTOR WÄRMELEITUNG

$\gamma D = 0,035 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$



Produktcode:
MW-EN 13162 - T2 - AFR5

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Nummer Produkt	Kategorie Lieferungen	Menge/ Pack. [Stück] / [m ²]	Pack/ Palette [Stück] / [m ²]	Wärmewiderstand RD [m ² × K / W]
50*	5.400	1.200	730066	B	2 / 12,96 24 / 311,04		1,40
100	5.400	1.200	730130	UND	1 / 6,48 24 / 155,52		2,85
120	4.500	1.200	730152	S	1 / 5,40 24 / 129,60		3,42
150	3.600	1.200	730178	UND	1 / 4,32 24 / 103,68		4,25
180	3.000	1.200	730206	B	1 / 3,60 24 / 86,40		5,10
200	2.700	1.200	730220	B	1 / 3,24 24 / 77,76		5,70



Andere Produktstärken sind auf Anfrage nach Rücksprache mit climowool sp. z o. o. erhältlich.

* Produkt verpackt mit zwei Matten in einer Rolle (DF35-DUO).

Es gelten die Informationen, die in den aktuellen Veröffentlichungen von Climowool sp. z o. o. enthalten sind.

Climowool sp. z o. o.
1 August Straße 6
02-134 Warschau

Kundendienstabteilung
Tel.: +48 605 455 792 / Fax: +48 22 369 67 10
E-Mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl