ROCKTON SUPER

PRODUKTKARTE

PRODUKTBESCHREIBUNG	Steinwollplatten für Wärme- und Schalldämmung	
PRODUKTCODE	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-MU1, 40–49 mm dick; MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,90-MU1, 50–99 mm dick; MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,95-MU1, 100–200 mm dick	
STANDARD	EN 13162:2012+A1:2015	
CE-ZERTIFIKAT	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208P	
ANWENDUNG	Nicht brennbare und akustische Dämmung für: ÿ Dreischichtwände, Trennwände, Vorhangfassaden, ÿ Rahmenwände mit einer Fassade aus Paneelen (z. B. Verkleidungen, Bretter), ÿ Trennwände, ÿ Holzbalkendecken und -böden auf Balken, ÿ ausbaubare Dachböden	
PARAMETER TECHNISCH	Brandreaktionsklasse	A1
	Angegebener Wärmeleitfähigkeitskoeffizient ÿD = 0,035 W/mK	
	Druckspannung bei 10 % relativer Dehnung	CS(10) ÿ 0,5 kPa
	Langfristige Wasseraufnahme	WL(P) ÿ 3 kg/m²
	Diffusionswiderstandskoeffizient	MU1 ÿ = 1
	Schallabsorptionskoeffizient ÿw, (AWi)	0,90 für eine Dicke von 50-99 mm 0,95 für eine Dicke von 100-200 mm

Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand RD	Anzahl der Discs in der Verpackung	Anzahl m2 in Paket	Anzahl der Pakete auf einer Palette	Anzahl m² pro Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m² K/W]	[Stück]	[m2]	[Stück]	[m2]
1000	610	40	1.10	15	9.15	20	183,00
1000	610	50	1,40	12	7,32	20	146,40
1000	610	60	1,70	10	6.10	20	122,00
1000	610	70	2,00	8	4,88	20	97,60
1000	610	80	2,25	6	3,66	25	91,50
1000	610	100	2,85	6	3,66	20	73,20
1000	610	120	3.40	5	3.05	20	61,00
1000	610	140	4,00	4	2,44	20	48,80
1000	610	150	4,25	4	2,44	20	48,80
1000	610	160	4,55	3	1,83	25	45,75
1000	610	180	5.10	3	1,83	20	36,60
1000	610	200	5,70	3	1,83	20	36,60

Verpackung: Das Produkt wird ausschließlich auf einer Palette geliefert. Ungefähre Palettenabmessungen: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

Version : 09/2023

ROCKWOOL®